

HD-AQUA TOP SPRITZFÜLLER Weiß 750-9454

Produktbeschreibung

HD-AQUA TOP SPRITZFÜLLER ist ein wasserverdünnbarer, selbstvernetzender 1K Füller auf der Basis von Polyurethan und Acrylatdispersionen. Er ist eine umweltfreundliche, nahezu geruchlose, wasserverdünnbare Grundierung zum Lackieren von normal beanspruchten Holzoberflächen im Innenausbau und in der Möbelfertigung.

Anwendungsbeispiel

Buche lackiert

1. Grundieren

1 - 2 x 120 g grundieren mit
HD-AQUA TOP SPRITZFÜLLER 750-9454
Trocknen mind. 2 Std bei Raumtemperatur
Lackschliff mit Schleifpapier Korn 280/320

2. Lackieren

1 x 120 g ablackieren mit
HD-AQUA TOP COLOR 712-9010
Trocknung mind. 2 Std. bei Raumtemperatur

3. Ablackieren

1 x 120 g mit HD-AQUA PUR 722-0008
Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei
Raumtemperatur.

Tipp: HD-AQUA TOP COLOR kann zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit mit
HD-ADD HYDROVERNETZER 990-0791 Zugabe
2 % vernetzt werden.

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

Entspricht der VOC-Richtlinie

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

DIN EN ISO 2409 Gitterschnitt

Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten
Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW),
polychlorierten Bi- und Terphenylen
(PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP)
und Formaldehyd.



Verarbeitung

Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 2,5 – 3,00 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

Tipp: Wasserlacke nur bei 18 – 20°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65 % verarbeiten.

Achtung! FROSTEMPFLINDLICH

Technische Daten

Viskosität:	150 Sek. im DIN 4 Becher
Trocknung	nach 1 Std. staubtrocken nach 2 Std schleiffähig
Auftragsmenge	150 - 250 g / m ²

Bestellhinweis

Bestellnr.:

750-9454-25KI	25 kg Gebinde
750-9454-10KI	10 kg Gebinde
750-9454-5KI	5 kg Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.