

HD-HUILE-CIRE DURE NATURELLE 872-0100

Descriptif du produit

La HD-CIRE DURE NATURELLE est un traitement du bois de haute qualité issu des toutes dernières connaissances concernant le traitement du bois de façon naturelle à base de matières premières proches de la nature. Ce traitement convient aux surfaces des escaliers, des meubles et de l'aménagement d'intérieur. La HD-CIRE DURE NATURELLE est une combinaison visqueuse d'huile et de cire, à haut extrait sec, à base d'huiles végétales et de composants de cire. La HD-HUILE-CIRE DURE NATURELLE est formulée pour une application manuelle, au rouleau, au pinceau ou également au tampon.

Exemple d'application

Chêne européen

Appliquer 2 x la HD-HUILE-CIRE DURE NATURELLE 872-0100
Grammage par application env. 25 - 40 g / m²

Application

La HD-HUILE-CIRE DURE NATURELLE est livrée, prête à l'emploi. La HD-HUILE-CIRE DURE NATURELLE est appliquée en tant que fond sur les surfaces de bois brut. L'application s'effectue au rouleau, au pinceau ou au tampon. Le grammage habituellement appliqué est d'environ 25 - 40 g / m² par application.

Après un séchage suffisant de 5 – 8 heures, il est possible d'appliquer la HD- HUILE-CIRE DURE NATURELLE une seconde fois.

Le fond peut être égalisé au grain 320 ou avec une cale de ponçage.

HD-DILUANT NATUREL 980-0003

Additionner 5 – 10 %

HD-RETARDATEUR NATUREL 980-0011

Additionner 5 – 10 %

Caractéristiques techniques

Valeurs COV:

Valeur réelle (prêt à l'application): 428g/l

Valeur limite: 700g/l Catégorie: f

Remarques

Les textiles salis avec la HD- HUILE-CIRE DURE NATURELLE, les traces de pulvérisation et les résidus d'application peuvent avoir tendance à s'auto-enflammer, ils doivent donc être imbibés d'eau et suspendus à l'extérieur pour les faire sécher et les éliminer ensuite.

Bien mélanger avant utilisation.

Toujours effectuer une application d'essai.

Les contenants doivent toujours être correctement refermés après utilisation, en veillant à ce qu'ils soient parfaitement étanches à l'air. Veiller à une bonne aération pendant l'application.

Normes d'essai

Conforme à la directive COV

DIN EN 71 – 3 Sécurité des jouets

DIN EN 71 – 9 - 11 Composés organiques

DIN 68861 – 1 Comportement à l'attaque chimique

DIN 51130– Résistance au glissement

Formulation exempte de :

Métaux lourds toxiques, hydrocarbures halogénés (HCC, CFC), biphényles et terphényles polychlorés (PCB + PCT), pentachlorophénol (PCP) et formaldéhyde.



Référence pour la commande

Référence:

| | |
|----------------|--------------------|
| 872-0100-20LE | Contenant de 20 l |
| 872-0100-2,5LE | Contenant de 2,5 l |
| 872-0100-1LK | Contenant de 1 l |

La HD-HUILE-CIRE DURE NATURELLE est également disponible aux coloris de la tendance actuelle sous la désignation HD-HUILE-CIRE DURE NATURELLE COLOREE 872-Coloris (voir le catalogue des produits HD-HUILES ET CIRES NATURELLES).

Stockage:

Se conserve dans le contenant d'origine fermé, env. 6 mois. Stocker à l'abri du gel et à température ambiante (max. 30 C).