HEIDELBERG COATiNGS®

HD-PUR PIGMENTFÜLLER

645-9901

perfect on top

Für den Innenausbau

NR.1

- schnelle Trocknung
- sehr gute Schleifbarkeit
- guter Lackverlauf
- hohe Füllkraft
- universell einsetzbar

Der HD-PUR PIGMENTFÜLLER 645-9901 ist als Füller unter allen handelsüblichen 1K- und 2K-PUR/CRYL-Buntlacken geeignet

Er kann auch als ISOLIERFÜLLER unter Zugabe von 20% Härter 600-0626 verarbeitet werden.

NEUGiERIG GEWORDEN?
Mehr Informationen:

dynasol
Thalstrasse 49
4710 Balsthal
Tel. 062 388 18 06
Fax. 062 388 18 01
www.dynasol.ch

HD-PUR PIGMENTFÜLLER 645-9901

Produktbeschreibung

HD-PUR PIGMENTFÜLLER ist ein umweltschonender, lösemittelreduzierter füllkräftiger 2K Polyurethan-Spritzfüller. Er ist füllkräftig mit exzellentem Verlauf, guter Schleifbarkeit, hoher Temperaturwechselbeständigkeit und guter Haftung auf verschiedenen Untergründen.

Anwendungsbeispiel

MDF roh RAL 7035 lackiert

1. **Isolieren**
   Isolieren mit HD-SOLO-PUR 622-0029
   MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
   20 % HD-PUR VERDÜNNUNG 960-0103
   Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
   Glätten mit Schleifpapier Korn 280 / 320
2. **Füllern**
   1 - 2 x 200 g / m² HD-PUR PIGMENTFÜLLER 645-9901
   MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
   Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
   Zwischenschliff Korn 280, Endschliff 320 / 400
3. **Lackieren**
   1 x 120 g / m² HD-PUR COLOR 612-7035
   MV 5:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
   10 % HD-PUR VERDÜNNUNG 960-0103
   Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei Raumtemperatur.

Verarbeitung

Spritzen mit der Becherpistole
Düsengröße 2,5 – 3,0 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

Tipp: Kann auch als Isolierfüller MV 5:1 eingesetzt werden. Kann auch als Grundierung auf Metall und Kunststoff MV 5:1 eingesetzt werden. Haftung prüfen!

Technische Daten

Viskosität:	90 Sek. im DIN 4 Becher
Festkörper:	56 %
Härter:	HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Mischungsverhältnis:	10:1 oder 5:1 (Lack / Härter)
nach Volumen:	8:1 oder 4:1
Topfzeit:	1 Arbeitstag (8 Std.)
Trocknung:	nach 30 - 40 min staubtrocken
	nach 2 Std. schleiffähig
Auftragsmenge:	150 - 250 g / m²
Verdünnung:	HD-PUR VERDÜNNUNG 960-0103

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

PUR-Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

DIN EN 13501 – 1 schwerentflammbar

DIN 4102 B1 - schwerentflammbar

IMO 2010 FTP code Teil 5* – Brandverhalten Schiffsausrüstung

Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.

Rentzsch-QS

TOX-FREE

Bestellhinweis

Bestellnr.:

645-9901-30KH	30 kg Gebinde
645-9901-10KE	10 kg Gebinde
645-9901-5KE	5 kg Gebinde

Lagerung:
Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie keine weiteren Werbematerialien der Firma Heidelberg Coatings Dr.Rentzsch GmbH, Kurpfalzring 100a, 69123 Heidelberg erhalten möchten. Dem § 7 UWG folgend werden wir Sie umgehend aus unserem Verteiler löschen. E-Mail: mailing@heidelbergcoatings.com oder Fax: +49(0)6221-775604

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.