HD-AQUANYLBEIZE Farbton 290-xxxx

Descriptif du produit

Le HD-AQUANYLBEIZE est un Spritzbeize aqueux liquide. Il est utilisé pour la conception colorée des surfaces en bois intérieures. Il est utilisé pour le décapage des bois fins et à pores grossiers.

Anwendungsbeispiel

Cœur de frêne teinté

1. **Application de la teinte**
   Appliquer 1 x la teinte HD-AQUANYLBEIZE 290-10571
   Quantité à appliquer env. 100 g, pulvériser et brosser
   Temps de séchage, 2 heures min. à température ambiante
2. **Fond**
   Apprêter 1 x avec HD-SOLO-PUR 622-0029
   Dosage 10:1 avec HD-PUR DURCISSEUR 600-0626
   Séchage 2 heures min. à température ambiante
   Egrener avec un papier abrasif grain 280 / 320
3. **Vernissage**
   Vernir 1 x avec HD-SOLO-PUR 622-0029
   Dosage 10 :1 mit avec PUR DURCISSEUR 600-0626
   Séchage, une nuit minimum

Application

HD-AQUANYLBEIZE est pulvérisé sur le bois brut et finement broyé (grain 120 - 150).
Pour les bois à pores fins (hêtre, érable), veillez à ce que la teinture soit pulvérisée à sec et de manière uniforme (formation de buée). C'est la seule façon de former un motif de coloration uniforme. L'application de la teinture s'effectue généralement avec le pistolet à godet avec une buse de 1,5 mm et une pression d'injection de 2 à 3 bar. Mouiller et vaporiser les bois à pores grossiers.

Caractéristiques techniques

Viscosité:	12 s dans un gobelet DIN 4
Séchage:	hors poussière après 60 min ponçable après 3 heures
Grammage:	120 g / m²

Remarques

Remuez bien avant utilisation.
Toujours effectuer le test de revêtement.
Selon l'ordonnance sur les substances dangereuses, son étiquetage ne doit pas obligatoirement porter atteinte à la santé.

Normes d'essai

Entspricht der VOC-Richtlinie

Formulation exempte de :
Métaux lourds toxiques, hydrocarbures halogénés (HCC, CFC), biphényles et terphényles polychlorés (PCB + PCT), pentachlorophénol (PCP) et formaldéhyde.

Références pour la commande

Référence.:

290-xxxx-25Ll	Contenant de 25 l
290-xxxx-5LK	Contenant de 5 l

Stockage:
Se conserve dans le contenant d'origine fermé, env.6 mois Stocker à l'abri du gel et à température ambiante (max. 30 °C).

Toutes les informations de cette fiche technique correspondent au niveau technique actuel. Toutefois, ces informations ne sont pas une garantie et ne sont pas légalement coercitives.