HydRo Füller 1K/2K

Fiche technique

Caractéristiques : Primaire monocomposant à base d'eau et peu polluant pour le revêtement de bois massif et de MDF. Le respect des instructions ci-après est indispensable pour obtenir un résultat optimal.

Domaine d'application: **HydRo Füller 1K/2K** est utilisé comme couche de fond pour un revêtement similaire au vernis à poncer.

Supports : Applicable sur les supports comme bois massif, des panneaux MDF ainsi que des panneaux de particules et MDF recouverts d'un film de primaire ou laque. Des panneaux lattés, feuilles de placage et bois massifs avec un diamètre important (bois qui travaille) ne sont pas appropriés. Les bandes de chant en bois massif sont également inappropriés car elles tendent à se fissurer à cause de leur forte tendance au retrait.

Durcisseur : **HydRo Härter**

Rapport de mélange : 20 unités de vernis pour 1 unité de durcisseur en poids

Vie en pot : 2 h maximum à 20 °C et 65 % d'humidité relative
Attention: Toute augmentation de la température du matériau ou de l'air ambiant se traduit par une diminution de la durée de vie en pot !

Mise en œuvre : **HydRo Füller 1K/2K** s'applique deux fois au pistolet (air, Airless, Airmix).
Pendant les travaux de ponçage, faire attention de ne pas poncer le revêtement jusqu'au support.
Filtre recommandé pour les applications Airless et Airmix: 60 mesh.

Mode d'application:	**Airless**	**Airmix**	**Pistolet à godet**
Pression de pistolage:	60 - 80 bar	50 - 60 bar	----
Pression d'air:	----	1,0 - 1,5 bar	3,5 - 4,0 bar
buse:	0,38 mm	0,38 mm	2,0 - 2,3 mm
Viscosité de pistolage:	env. 55 s/4 mm	env. 55 s/4 mm	env. 55 s/4 mm

Dépendant de type d'appareil il y a des divergences au niveau de pression de pulvérisation, pression d'air et taille de buse. La température de mise en œuvre ne doit pas être inférieure à 15°C. Cela s'applique également au matériau support car autrement une formation de film suffisante ne peut plus être garantie.
Inapproprié pour une application à rouleau et à pinceau.

Dilution : Dépendant de la mode de mise en œuvre et des besoins il est possible de diluer avec de l'eau tiède.

Rendement : Quantité à appliquer: env. 150 ml/m^2.
soit env. 6 m^2/l par couche (dépendant de l'absorptivité du bois et de la mode d'application).

Tournez la page, s.v.p. !

Eine Marke der
MIPA SE
Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach

Tel.: +49 (0) 87 03 / 9 22-0
Fax: +49 (0) 87 03 / 9 22-100

E-Mail: info@rosner-international.com
www.rosner-international.com

HydRo Füller 1K/2K

Fiche technique

Temps de séchage :

A température ambiante de 20°C et max. 65% humidité relative de l'air:
- hors de poussière après env. 60 minutes
- ponçable après env. 3,5 heures
Les températures basses ainsi que l'humidité élevée peuvent prolonger le temps de séchage.

Recouvrable :

Nous recommandons d'utiliser **HydRo Color** ou **RoCryl Color ringfest** comme couche de finition colorée.

Nettoyage du matériel :

Pour nettoyer le matériel utiliser de l'eau. Enlever les résidus de peinture déjà séchés en utilisant **Verdünnung Nr. 10** ou **Waschlöser Nr. 52**.

Stabilité au stockage :

Dans l'emballage d'origine encore fermé, **HydRo Füller 1K/2K** est stockable au minimum 2 ans. Conserver **HydRo Füller 1K/2K** dans un endroit frais, mais à l'abri de gel. Bien refermer les pots entamés. Si l'espace vide en boîte devient important transvider le produit dans un récipient plus petit (mais pas en fer blanc, risque de corrosion).

Bitte beachten:

Les produits et les indications mentionnés dans cette fiche technique correspondent à l'état actuel de la technique. Les conseils techniques que nous préconisons par voie orale ou écrite en toute conscience reposent uniquement sur notre expérience; ils n'engagent en aucun cas notre responsabilité et ne créent ni rapport contractuel, ni obligation accessoire au contrat de vente. Ils ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier lui-même au préalable si le support et le produit conviennent réellement à l'utilisation visée. En cas de doute, celui-ci s'assurera de l'aptitude et des quantités requises en réalisant un échantillon sur une surface test. Si nos produits sont mélangés à des produits d'autres marques ou mis en œuvre avec des produits d'autres fabricants, nous n'assumons aucune garantie quant à la qualité du résultat final. Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les prescriptions à l'égard des passations des marchés de construction durant la mise en œuvre de nos produits. Les garanties sont accordées dans la limite de nos conditions générales de livraison et de paiement.

Cette édition remplace et annule toutes les versions antérieures.

Edition 04/19

Eine Marke der
MIPA SE
Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach

Tel.: +49 (0) 87 03 / 9 22-0
Fax: +49 (0) 87 03 / 9 22-100

E-Mail: info@rosner-international.com
www.rosner-international.com