

Fiche technique

Produits de surface

impra[®]lan-Decklack DS600

Peinture en phase aqueuse filmogène pour les portes d'entrée.

Domaines d'application	Pour les éléments en intérieur et extérieur, en particulier pour les éléments en bois aux dimensions stables comme les portes d'entrée, conformément aux directives de l'institut allemand pour la technique des fenêtres de Rosenheim.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">• Bonne capacité de couverture• Élastique et ne s'écaille pas• Très résistant aux intempéries• Recouvrement optimal des bords• Faible odeur• Sans micro-mousse• Monocomposant• Résiste aux sollicitations mécaniques• Densité environ 1,16 g/cm³ à 20 °C
Composition	Dispersion à base d'acrylate, dioxyde de titane, eau, glycols, additifs, conservateurs.
Teintes	ROG 9110-Blanc et ROG 0000-Incolore Des mélanges des peintures de base avec les nuanciers RAL et NCS sont possibles dans le mélangeur de couleurs impra [®] . En cas d'utilisation de teintes mélangées, vérifier la teinte avant application. Une plainte concernant la tonalité de couleur doit être signalée avant l'exécution de l'objet. Par la suite, aucune notification de défauts ne sera reconnue.
Degré de brillance	Brillant satiné
Conditionnement	Standard : Bidons de 2,5, 5 et 20 litres. Autres contenances disponibles sur demande.
Mode d'application	Par pulvérisation (Airless, Airmix).
Consommation	150 à 300 ml/m ² , en 1 à 2 couches. La consommation peut varier en fonction de la surface et du mode d'application. Réaliser un test sur la surface à traiter pour déterminer la consommation exacte.
Préparation du support	Le support doit être propre, ferme et solide. L'humidité du bois doit se situer entre 12 % et 14 %. Dans le cas de bois tropicaux, nettoyer au préalable à l'aide de diluant universel. Protéger le bois en extérieur du bleuissement et du pourrissement conformément à DIN 68800 à l'aide de base traitante impra [®] lan-

	Grund I100 ou impra®lan-Grund G250. Pour plus d'informations concernant la préparation du support et la protection du bois de construction, consulter la fiche 18 BFS.																	
Conseils d'utilisation	<p><u>Général</u></p> <p>Bien remuer avant l'utilisation. Pour le ponçage intermédiaire, employer un papier abrasif (grain 180) ou une toile abrasive. Afin d'éviter qu'il ne se déforme, couvrir de revêtement toutes les faces des éléments de bois. Ne pas appliquer ou laisser sécher à une température inférieure à +10 °C (air ambiant, support et matériel) ou en plein soleil.</p> <p>Afin d'obtenir un séchage complet et une surface dure plus rapidement, il est possible de mélanger le produit avec max. 8 % d'impra®lan-Härter (200 ml pour 2,5 litres).</p> <p>Durée de vie en pot : 2 heures. Appliquer le produit pendant dans la limite de ce délai.</p> <p>Vérifier la compatibilité des joints avec impra®lan-Decklack DS600. Les joints à base de silicone ou de caoutchouc butyle sont compatibles. Dans le cas de l'application sur des bois contenant un haut niveau de substances naturelles, comme le meranti, des colorations peuvent se produire. Si tel est le cas, il est nécessaire d'appliquer une couche intermédiaire de impra®lan-Vorlack V100.</p> <p>Conformément aux directives concernant le revêtement des fenêtres émises par la commission fédérale allemande des peintures et de la protection des biens, ainsi que par la VOB, les éléments de construction en bois doivent être traités sur toutes leurs faces avec au moins une base primaire et une couche intermédiaire (épaisseur de couche sèche d'au moins 30/50 µm, voir la fiche HO.03 de VFF) avant de servir à la construction de bâtiments.</p> <p><u>Application par pulvérisation</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Mode d'application</th> <th colspan="2">Taille de buse</th> <th rowspan="2">Pression de pulvérisation en bar</th> <th rowspan="2">Épaisseur max. de film humide en µm</th> </tr> <tr> <th>en pouces</th> <th>en mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Airless</td> <td>0,009-0,011</td> <td>0,23-0,28</td> <td>130</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>Airmix</td> <td>0,009-0,011</td> <td>0,23-0,28</td> <td>80-90</td> <td>225</td> </tr> </tbody> </table>	Mode d'application	Taille de buse		Pression de pulvérisation en bar	Épaisseur max. de film humide en µm	en pouces	en mm	Airless	0,009-0,011	0,23-0,28	130	225	Airmix	0,009-0,011	0,23-0,28	80-90	225
Mode d'application	Taille de buse		Pression de pulvérisation en bar	Épaisseur max. de film humide en µm														
	en pouces	en mm																
Airless	0,009-0,011	0,23-0,28	130	225														
Airmix	0,009-0,011	0,23-0,28	80-90	225														
Structure de revêtement recommandée pour les portes	<p><u>Système MDF :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 175 ml/m² impra®lan-Vorlack V600 • Ponçage intermédiaire • 2 x 150 ml/m² impra®lan-Decklack DS600 <p><u>Système trois couches :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 ml/m² impra®lan-Grund G250 • Ponçage intermédiaire • 180-200 ml/m² impra®lan-Vorlack V100 • 150 ml/m² impra®lan-Decklack DS600 <p>D'autres structures de revêtement individualisées peuvent vous être communiquées sur demande.</p>																	
Temps de séchage	<p>Hors poussière : après environ 1 heure</p> <p>Recouvrable : après environ 4 heures</p>																	

	Données valables par climat normal 23/50 DIN 50014. En cas d'humidité ambiante plus élevée ou de températures plus basses, le séchage est plus long.
Dilution	Si nécessaire, diluer avec 10 % d'eau maximum.
Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation, ne pas laisser sécher.
Restrictions d'emploi	Dans le cas des bois tropicaux et riches en tanins, un allongement du temps de séchage, des changements de coloration et une diminution de l'adhérence peuvent être constatés. Il est donc recommandé de procéder à une couche d'essai.
Teneur en COV (g/L)	75 - 85 g/L (cat. 1e / Wb) : max. 130 g/L
Classification CLP	impra®lan-Decklack DS600 n'est pas classifié selon le règlement CLP. Mention d'avertissement : néant Pictogramme : néant
Mentions de danger et conseils de prudence	Contient 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Peut provoquer des réactions allergiques.
Sécurité au travail	Lors de l'utilisation du produit, respecter les dispositions de protection au travail et de prévention des accidents en vigueur. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Assurer une bonne ventilation pendant et après l'application. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. La fiche technique de données sécurité est disponible pour les professionnels sur demande.
Stockage/transport	Conserver au frais mais à l'abri du gel. Bien refermer le bidon après utilisation. Conserver dans le bidon d'origine et uniquement accessible au personnel qualifié. Pour la date limite de conservation au frais, voir l'étiquette du bidon. RID/ADR : néant.
Protection de l'environnement	Il est interdit de déverser impra®lan-Decklack DS600 dans le sol, dans des cours d'eau ou dans des canalisations. Classe de pollution de l'eau 1 (auto-classification selon VwVwS, annexe 4). Catalogue européen des déchets numéro 08 01 12.
<p>Cette fiche est diffusée à titre indicatif. Étant donné les nombreuses possibilités d'application, nous ne pouvons assumer de garantie pour les cas individuels. Ceci est également valable pour les modes d'application technique que nous recommandons. De telles recommandations n'engagent pas notre responsabilité, même si elles sont formulées de bonne foi sur la base nos connaissances et notre expérience. Tout accord ou engagement oral doit impérativement être confirmé par écrit.</p>	

05/02/2020