RoCryl Glashärter

Fiche technique

Caractéristiques : Réactif à base de polyisocyanates. La réticulation de **RoCryl Co-lor ringfest** avec **RoCryl Glashärter** permet d'atteindre une adhérence sur verre.
Le respect des instructions ci-après est indispensable pour obtenir un résultat optimal..

Domaine d'application : durcisseur pour **RoCryl Color ringfest**.

Rapport de mélange : **10** parts de vernis : **1** parts de durcisseur

Nettoyage du matériel : **Waschlöser Nr. 52** et **PUG P**insel- **u**. **G**erätereiniger

Stockage : Pendant au moins 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert. Si le récipient est ouvert plusieurs fois pour des prélèvements partiels, la viscosité peut augmenter.

Particularités : Le durcisseur est sensible à l'humidité, et la réaction engendrée par l'humidité de l'air peut le rendre inutilisable. Il est donc très important de refermer le récipient immédiatement après chaque prélèvement.

Remarque : Les produits et les indications mentionnés dans cette fiche technique correspondent à l'état actuel de la technique. S'appuyant sur notre expérience, nous mettons à titre indicatif oralement et verbalement, et sans rapport contractuel, ni obligation de quel ordre que ce soit, dans le cadre du contrat de vente, à votre disposition des conseils techniques méticuleusement étudiés. Ils ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier lui-même au préalable si le support et le produit conviennent réellement à l'utilisation visée.
En cas de doute, l'utilisateur s'assurera de l'aptitude et des quantités requises en réalisant un échantillon sur une surface de test. Si nos produits sont mélangés à des produits d'autres marques ou mis en œuvre avec des produits d'autres fabricants, nous n'assumons aucune garantie quant à la qualité du résultat final. Nos conditions générales de livraison et de paiement s'appliquent.

Cette édition remplace et annule toutes les versions antérieures.

Edition 10/21

Une marque de
MIPA SE
Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach

Tel.: +49 (0) 87 03 / 9 22-0
Fax: +49 (0) 87 03 / 9 22-100

E-Mail: info@rosner-international.com
www.rosner-international.com