



RoAqua Laubholzbeize

Fiche technique

- Caractéristiques:** **RoAqua Laubholzbeize** est une teinture aqueuse spéciale à effet égalisant pour les bois feuillus, combinant des colorants naturels et synthétiques avec des additifs spéciaux. En outre, la teinture est stabilisée par un photo-stabilisateur. Le respect des instructions ci-après est indispensable pour obtenir un résultat optimal.
- Domaine d'application:** Convient à une application sur les bois feuillus utilisés dans le secteur l'ameublement et de l'aménagement intérieur.
- Supports:** Bois sec, propre, sans résine et huile. Avant l'application de la teinture, poncer soigneusement au grain 150, éventuellement aussi arrosé au préalable. Il faut veiller tout particulièrement à ce que les surfaces et les pores soient exempts de poussières de ponçage afin d'éviter des défauts dans l'aspect final.
- Application:** Remuer **RoAqua Laubholzbeize** bien avant et pendant l'application. La teinture s'applique par pulvérisation (pistolet à gravité, pression de pulvérisation 1,5-2,5 bar, taille de la buse 1,3-1,5 mm). Appliquer la teinture par pulvérisation sans saturer. La surface doit être uniformément humide et ne doit pas être mouillée. Lors de l'application de la teinture à l'aide d'un pinceau, des taches peuvent apparaître en raison de l'absorptivité différente du bois. La méthode de pulvérisation est donc à privilégier.
- Dilution:** **RoAqua Laubholzbeize** est prêt à l'emploi et ne peut pas être dilué avec de l'eau. Il faut utiliser **RoAqua Laubholzbeize farblos** (incolore) pour éclaircir. Selon la teinte et le degré d'éclaircissement, il faut s'attendre à une réduction de la résistance à la lumière. Toutes les teintures peuvent être mélangées entre elles. Les **Pro Mix® Stains Beizen Tönkonzentrate WLF** (max. 5%) peuvent être utilisés pour la mise en teinte. Veuillez respecter la fiche technique.
- Rendement:** Quantité à appliquer : env. 80 ml/m².
Env. 15 m²/l (en fonction de l'absorptivité du bois et du mode d'application).
- Temps de séchage:** Au moins 6 heures (meilleur pendant la nuit) à température ambiante (20°C/65% HR).
Recouvrable : Pour les vernis à base de solvant, après environ 6 heures, pour les vernis à base d'eau, après environ 2 heures.
- Couche de fond et de finition:** Les surfaces traitées avec **RoAqua Laubholzbeize** ne peuvent pas rester sans couche de finition. Les différents matériaux de revêtement, par exemple des vernis à base d'eau ou à base de solvant, peuvent changer la couleur de la teinture. En fonction de la teinte utilisée et du type de bois, nous recommandons d'utiliser un vernis offrant une protection contre la lumière, comme par exemple **DuoCryl Top**, **DuoCryl Expert** ou **RoCryl HS**, pour retarder les changements couleur dus à la lumière. Le choix du matériau de revêtement dépend de l'utilisation prévue et des contraintes exercées sur la surface.
- Nettoyage du matériel:** Avec de l'eau chaude
- Stockage:** Pendant au moins 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert.
Si le récipient est ouvert plusieurs fois pour des prélèvements partiels, il est possible que des bactéries pénètrent et attaquent les extraits de couleur contenus et modifient ainsi la teinte. **Protéger du gel !**

Tournez la page, s.v.p. !

RoAqua Laubholzbeize

Fiche technique

Particularités:

- Avant l'application de la teinture, il faut impérativement réaliser une application d'essai sur le bois à revêtir. Le bois est un produit naturel et peut réagir différemment selon sa composition et sa provenance et présenter des différences de couleur.
- En tout cas, conserver l'échantillon.
- Pour les surfaces plus importantes, veiller à utiliser la teinture d'un seul lot. Si la quantité ne suffit pas, il faut mélanger des différents lots avant l'application. En cas d'un nouveau récipient, il faut refaire une application de test.
- Sous l'action de la lumière du soleil, la couleur du bois et de la teinture peuvent se modifier au fil du temps.

Remarque:

Les produits et les indications mentionnés dans cette fiche technique correspondent à l'état actuel de la technique. S'appuyant sur notre expérience, nous mettons à titre indicatif oralement et verbalement, et sans rapport contractuel, ni obligation de quel ordre que ce soit, dans le cadre du contrat de vente, à votre disposition des conseils techniques méticuleusement étudiés. Ils ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier lui-même au préalable si le support et le produit conviennent réellement à l'utilisation visée.

En cas de doute, l'utilisateur s'assurera de l'aptitude et des quantités requises en réalisant un échantillon sur une surface de test. Si nos produits sont mélangés à des produits d'autres marques ou mis en œuvre avec des produits d'autres fabricants, nous n'assumons aucune garantie quant à la qualité du résultat final. Nos conditions générales de livraison et de paiement s'appliquent.

Cette édition remplace et annule toutes les versions antérieures.

Edition 02/22