



NaturExpert Terrassenöl

Technische Information

- Charakteristik:** Seidenmatter Holzschutz auf Basis nachwachsender Rohstoffe in den Farbtönen teak und farblos für den Innen- und Außenbereich. **NaturExpert Terrassenöl** enthält ausgewählte UV-Absorber und verzögert die Holzvergrauung nachhaltig. Durch seine hervorragende Tiefenimprägnierung liefert **NaturExpert Terrassenöl** stark wasserabweisende und wetterbeständige Oberflächen. Die Offenporigkeit, Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulation des natürlichen Holzes bleibt dabei erhalten, Quellen und Schwinden wird effektiv reduziert. Durch seine feuchtigkeitsverdrängende Wirkung beugt **NaturExpert Terrassenöl** Schimmel- und Bläuebefall auf natürliche Weise vor. Aromaten- und biozidfrei. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** Zur Imprägnierung, Auffrischung und Pflege von Holzflächen im Außenbereich, auch auf gebleichten Untergründen verwendbar. Besonders geeignet für Terrassen, Gartenmöbel, Gartenparkett, Fensterläden, Balkone, Zäune oder Sichtschutz. **NaturExpert Terrassenöl** betont und bewahrt den natürlichen Farbton und die Maserung des Holzes.
- Untergründe:** Der zu beschichtende Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei von Schleifstaub, Fett, Harz und anderen trennend wirkenden Rückständen sein. Alte offenporige Anstriche gründlich säubern, alte Farb- und Lackanstriche restlos entfernen. Glatte Oberflächen nicht feiner als P180 schleifen, Holzfeuchte nicht über 20%.
Wichtig: Bei (unbekannten) offenporigen Altbeschichtungen ist grundsätzlich ein Probeanstrich vorzunehmen!
- Härterkomponente:** **NaturExpert Öl-Härter**
Durch eine 2K-Verarbeitung von **NaturExpert Terrassenöl** wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erzielt.
- Mischungsverhältnis:** 10 Teile Terrassenöl : 1 Teil Öl-Härter
Topfzeit: Max. 6 Stunden bei 20°C/65% RF
Achtung: Bei höheren Material- und Umgebungstemperaturen verkürzt sich die Topfzeit.
- Verarbeitung:** **NaturExpert Terrassenöl** sollte mit dem Pinsel aufgetragen werden, wobei die Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C liegen darf. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Satt auf die Holzoberfläche auftragen. Den Überschuss - je nach Temperatur und Luftfeuchte - nach ca. 10 bis 20 Minuten mit einem Trikotballen abnehmen.
Wichtig: Nicht eingezogenes, überschüssiges Material muss sorgfältig abgewischt werden, um Ungleichmäßigkeiten oder Klebrigkeit zu vermeiden.
Bei der Erstanwendung sowie zum Erreichen höherer UV-Schutzwirkung sind 2 Anstriche (bei besonders trockenem und/oder porösem Holz 3 Anstriche) erforderlich. Bei Renovierung genügt in der Regel ein Anstrich. Nach dem ersten Anstrich 8 bis 12 Stunden trocknen lassen, dann Zweitanstrich durchführen. Die getrocknete Oberfläche kann mit geeignetem Polierwerkzeug (z. B. Bürste oder Pad) nachbehandelt werden.
Senkrechte, mit **NaturExpert Terrassenöl** beschichtete Flächen je nach Witterungseinfluss im Abstand von ca. 2-3 Jahren überarbeiten. Hierzu Flächen säubern und mit **NaturExpert Terrassenöl** 1x nachstreichen. Bei stark der Witterung ausgesetzten oder waagerechten Flächen, an denen das Wasser nicht ablaufen kann, muss generell mit deutlich kürzeren Renovierungsintervallen gerechnet werden.

Bitte wenden!



NaturExpert Terrassenöl

Technische Information

- Verdünnung:** **NaturExpert Terrassenöl** ist verarbeitungsfertig eingestellt und kann bei Bedarf mit bis zu 20% **NaturExpert Ölverdünnung** verdünnt werden.
- Ergiebigkeit:** Auftragsmenge: 80-100 g/qm
10-12 qm/l je Schicht in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung.
- Trockenzeit:** Bei 20°C Raumtemperatur und max. 65% relativer Luftfeuchtigkeit:
- überstreichbar nach ca. 8-12 Stunden
- durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden
- Überzüge:** **NaturExpert Terrassenöl**
- Gerätereinigung:** Zum Reinigen der Arbeitsgeräte eignet sich **NaturExpert Ölverdünnung**.
- Lagerfähigkeit:** Im original verschlossenen Gebinde ist **NaturExpert Terrassenöl** 1 Jahr lagerfähig. Trocken, kühl und frostfrei lagern.
- Besondere Hinweise:** **NaturExpert Terrassenöl** muss vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden. Auch wenn die mit **NaturExpert Terrassenöl** beschichteten Flächen nach kurzer Zeit schon trocken und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärungszeit von einigen Tagen (20°C/65% RF) erreicht.
Achtung: Wie bei allen lufttrocknenden Ölen besteht auch bei **NaturExpert Terrassenöl** eine gewisse Gefahr der Selbstentzündung. Daher gebrauchte Lappen offen ausgebreitet trocknen lassen oder mehrere Tage in einem mit Wasser befüllten Behälter aufbewahren, dann über den Hausmüll entsorgen. Beim Verarbeiten und während der Trocknung Innenräume gut lüften, Zündquellen fernhalten. Nicht in Spritzkabinen oder vor Absaugungen verwenden, in denen konventionelle Lacke verarbeitet werden.
DIN EN 71-3 Sicherheit für Kinderspielzeug (Schwermetall-Migration).
DIN 53160-1/-2: Speichel- und Schweißecht (Graumaßstab Stufe 5).
- Bitte beachten:** Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 03/20